

# Alpha PVC 7731 NATURAL

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

قالب گیری خودروپی.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودروپی	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.37 g/cm <sup>3</sup> 1.33	-	ASTM D792

سختی دورومتر

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-		
-	-	to 102 92	
-	-	to 96 86	

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	psi 1900.0	MPa 13.1	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 220	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 61.3	استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 289.4	C° 143	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 300.2	C° 149	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	F° 309.2	C° 154	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	F° 320.0	C° 160	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	F° 330.8	C° 166	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 330.8	C° 166	دمای آداپتور
-	F° 339.8 - 320.0	to 171 °C 160	دمای مذاب
-	F° 330.8	C° 166	دمای دای (قالب خروجی)

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.