

Alpha PVC AG K580A-Q2 NATURAL

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

الاستومر مبتنی بر PVC با پیوند متقاطع انعطاف پذیر (لمس شبیه به لاستیک) که برای کاربرد خودرویی مانند واشر پنجره طراحی شده است. این محصول الزامات میتسویبیشی را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	قابل پیوند انعطاف پذیری خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی واشرها	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.27 g/cm ³ 1.21	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 70 64 to 62 56	- - -	ASTM D2240 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 340	-	ASTM D412

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تدری	C° 42.0-	F° 43.6-	ASTM D746

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C° 166	F° 330.8	-
دمای بخش میانی سیلندر	C° 171	F° 339.8	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C° 177	F° 350.6	-
دمای نازل	C° 177	F° 350.6	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.