

# Alpha PVC GM 8015-O NATURAL LCF

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ترکیب قالب‌گیری الکتریکی، بدون سرب و کادمیوم، با درجه 105 درجه سانتی‌گراد، UL94 V-2، با خاصیت شعله‌کاه.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله محتوای پایین (تا هیچ) کادمیوم محتوای پایین (تا هیچ) سرب	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.32 g/cm <sup>3</sup> 1.28	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 98 92	-	ASTM D2240
	to 92 86	-	-

## مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 280	-	ASTM D412

## پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 5.0-	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 20-	-	UL Unspecified

## حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 18.0-	F° 0.4-	ASTM D746

## الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	3.0E+14 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی الکتریک	2.85	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.015	-	ASTM D150

## الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
UL 94	-	V-2	درجه اشتعال پذیری (Flame) (Rating)
ASTM D2863	-	% 28	شاخص اکسیژن

### شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.