

Alpha PVC GW 2052 SPEC NAT LCF

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب بافرینگ بدون سرب، دارای درجه 60 درجه سانتیگراد که برای ساختارهای کابل OFNP و OFNR در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای پایین (تا هیچ) سرب مقاومت در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	غلاف کابل	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 22.8	psi 3306.87	ASTM D412
	MPa 20.7	psi 3002.29	ASTM D412
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 280	-	ASTM D412
	% 250	-	ASTM D412
پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	UL Unspecified
	% 10-	-	UL Unspecified
	% 5.0-	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	UL Unspecified
	% 20-	-	UL Unspecified
	% 10-	-	UL Unspecified
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 10.0-	F° 14.0	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D150	-	2.85	ثابت دی الکتریک
ASTM D150	-	0.018	ضریب تلفات
ASTM D2863	-	% 32	شاخص اکسیژن

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 330.8	C° 166	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 339.8	C° 171	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	F° 350.6	C° 177	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	F° 359.6	C° 182	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	F° 359.6	C° 182	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 359.6	C° 182	دمای آداپتور
-	F° 359.6	C° 182	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.