

Alpha PVC GW 3026 NAT.LCF

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب روکش بدون سرب، با کیفیت بالا و بسیار مقاوم در برابر شعله با درجه حرارت 60 یا 75 درجه سانتیگراد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله محتوای پایین (تا هیچ) سرب	-	-
کاربردها	پوشش کابل	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.50 g/cm ³ 1.46	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 97 91	-	ASTM D2240
	to 65 59	-	-
	to 49 43	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 18.6	psi 2697.71	-
	MPa 17.2	psi 2494.65	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 240	-	-
	% 230	-	-
پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	UL Unspecified
	% 10	-	-
	% 1.0-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	UL Unspecified
	% 5.0	-	-
	% 17-	-	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 15.0-	F° 5.0	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D150	-	3.30	ثابت دی الکتریک
ASTM D150	-	0.022	ضریب تلفات (Dissipation Factor)
ASTM D2863	-	% 40	شاخص اکسیژن

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 289.4	C° 143	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 309.2	C° 154	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	F° 325.4	C° 163	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	F° 334.4	C° 168	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	F° 345.2	C° 174	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 345.2	C° 174	دمای آداپتور
-	F° 350.6 - 345.2	to 177 °C 174	دمای مذاب
-	F° 345.2	C° 174	دمای دای (قالب خروجی)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.