

Alpha PVC GW 3040-LT NATURAL LCF

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب روکش کابل بدون سرب، با درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد، دمای پایین و مقاوم در برابر شعله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای پایین (تا هیچ) سرب مقاومت در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	غلاف کابل	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 15.9	psi 2306.1	ASTM D412
	MPa 14.5	psi 2103.05	ASTM D412
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 290	-	ASTM D412
	% 270	-	ASTM D412
پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	UL Unspecified
	% 4.0	-	UL Unspecified
	% 9.0	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	UL Unspecified
	% 3.0	-	UL Unspecified
	% 17-	-	UL Unspecified
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تردی	C° 25.0-	F° 13.0-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	% 40	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 166	F° 330.8	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 171	F° 339.8	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 177	F° 350.6	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 177	F° 350.6	-
دمای آداپتور	C° 177	F° 350.6	-
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 177	F° 350.6	-
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.