Dural 725C CLEAR 0003

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DURAL 725C CLEAR 0003 یک ترکیب PVC کاملاً سخت است که با افزودنی‌های تأیید شده FDA برای قالب‌گیری تزریقی و قالب‌گیری دمشی تزریقی ساخته شده است. Dural 725C CLEAR 0003 به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند الزامات کلاس VI USP و آزمایش‌های سیتوتوکسیک را برای دستگاه‌های پزشکی پاس کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب سختی بالا ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص کلاس VI USP	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فرآیند قالب‌گیری دمشی تزریقی قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.30 to 1.34 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	41 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	72 to 78	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2600 MPa	377098.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی	46.9 MPa 33.8 MPa	- 6802.28 psi 4902.28 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	30 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1720 MPa	249465.36 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	61.4 MPa	8905.33 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	60.0 C°	140.0 F°	ASTM D648

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	177 °C to 182	350.6 - 359.6 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.