Garaflex™ X 95-759 B-1 NAT

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GARAFLEX X 95-759 B-1 یک ترکیب آلیاژی PVC ایده آل برای کاربردهای کشتارگاه است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای صنعتی	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.15 to 1.19 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	58 to 64	-	-
	48 to 54	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	-
	1.8	-	-
	1.7	-	-
	2.4	-	-
	3.0	-	-
مقاومت سایش Taber		-	-
	% 0.250	-	-
	% 1	-	-
سایش (Abrasion)	% 98	-	-
تست خمش Ross (منهای ۲۹ درجه سانتی‌گراد، ۶.۳۵ میلی‌متر)	35000	-	ASTM D1052
استحکام کششی	MPa 6.21	psi 900.69	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 300	-	ASTM D412

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر حجم		-	-
	-0.30 %	-	-
	-8.2 %	-	-
	-3.5 %	-	-
	-18 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.