Garathane™ X 96-320-B NAT

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GARATHANE X 96-320-B یک ترکیب آلیاژی PVC برای کفش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کفش‌ها	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		- - -	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber		-	-
	% 0.450	-	-
	% 2	-	-
تست خمش Ross (منهای ۲۹ درجه سانتی‌گراد، ۶.۳۵ میلی‌متر)	20000	-	ASTM D1052
تنش کششی	MPa 3.03	psi 439.47	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 9.38	psi 1360.46	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 370	-	ASTM D412

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر حجم		-	-
	% 21-	-	-
	% 22-	-	-
	% 20-	-	-
	% 22-	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 50.0-	F° 58.0-	ASTM D746

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C° 143	F° 289.4	-
دمای بخش میانی سیلندر	C° 149	F° 300.2	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش جلوی سیلندر	154 °C	309.2 °F	-
دمای نازل	166 °C	330.8 °F	-
دمای فرآیند (ذوب)	°C	-	-
نامشخص		-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	143 °C	289.4 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	149 °C	300.2 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	154 °C	309.2 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای آداپتور	166 °C	330.8 °F	-
دمای مذاب	°C	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.