Garathane™ X 96-322-A NAT

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GARATHANE X 96-322-A یک ترکیب آلیاژی PVC برای کفش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کفش‌ها	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.18 to 1.22 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	67 to 73	-	-
	57 to 63	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber		-	-
	% 0.350	-	-
	% 2	-	-
تست خمش Ross (منهای ۲۹ درجه سانتی‌گراد، ۶.۳۵ میلی‌متر)	30000	-	ASTM D1052
تنش کششی	MPa 3.03	psi 439.47	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 9.65	psi 1399.62	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 400	-	ASTM D412

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر حجم		-	-
	-26 %	-	-
	-26 %	-	-
	-22 %	-	-
	-28 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.