Garaflex™ 131-T NAT

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PVC+NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GARAFLEX 131-T یک ترکیب واحد زیره مقاوم در برابر روغن و بدون سرب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای پایین (تا هیچ) سرب مقاوم در برابر روغن	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 to 1.17 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	to 61 55	-	-
	to 49 43	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	-
	1.4	-	-
	0.93	-	-
	0.92	-	-
	1.6	-	-
مقاومت سایش Taber		-	-
	% 0.400	-	-
	% 1	-	-
تست خمش Ross (منهای ۲۹ درجه سانتی‌گراد، ۶.۳۵ میلی‌متر)	48000	-	ASTM D1052
تنش کششی	MPa 1.86	psi 269.77	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 8.27	psi 1199.46	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 380	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C° 143	F° 289.4	-
دمای بخش میانی سیلندر	C° 149	F° 300.2	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C° 154	F° 309.2	-

-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نازل	154 °C	309.2 °F	
دمای فرآیند (ذوب)	154 to 160 °C	309.2 - 320.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.