Garathane™ GT 5080-A NATURAL

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PVC+PUR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب قالب گیری کفش آلیاژی PVC/PU مات GARATHANE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کفش‌ها	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 to 1.18 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	62 to 68	-	-
	56 to 62	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	% 0.250 % 1	- - -	- - -
تست خمش Ross (منهای ۲۹ درجه سانتی‌گراد، ۶.۳۵ میلی‌متر)	50000	-	ASTM D1052
استحکام کششی	MPa 8.96	psi 1299.54	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 350	-	ASTM D412

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در استحکام کششی	% 45 % 10-	- - -	UL Unspecified - -
تغییر در ازدیاد طول نهایی	% 35 % 20-	- - -	UL Unspecified - -
تغییر حجم	% 27- % 8.0-	- - -	- - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.