Vythene™ VYT/11X-50 RV1 CLEAR TL 0002

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PVC+PUR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VYT/11X-50 RV1 Clear TL 0002 یک ترکیب "غیر سمی" Vythene است که بهترین ویژگی های یک الاستومر ترموپلاستیک و وینیل را با هزینه ای مقرون به صرفه ترکیب می کند. این ترکیب به راحتی در تجهیزات قالب گیری دمشی تزریقی معمولی پردازش می شود و نیازی به پیش خشک کردن ندارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب غیر سمی	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری دمشی تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2.69	psi 390.15	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 470	-	ASTM D638
مقاومت در برابر سایش	% 1	-	ASTM D1044
استحکام پارگی	kN/m 35.0	-	ASTM D1004

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 55.0-	F° 67.0-	ASTM D746

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 138	F° 280.4	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 149	F° 300.2	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 154	F° 309.2	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 166	F° 330.8	-

-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای آداپتور	166 °C	330.8 °F	
دمای مذاب	°C	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	166 °C	330.8 °F	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.