Evoprene™ LF 6156

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	SBC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

دو محدوده از ترکیبات TPE بر پایه HSBC با نام Evoprene™ برای صنعت خودرو ایجاد شده‌اند، که هر دو به طور ویژه فرموله شده‌اند تا ویژگی‌های مه‌گرفتگی بسیار پایینی داشته باشند که برای کاربردهای داخلی خودرو مناسب است. گریدهای Evoprene™ LF الزامات تست مه‌گرفتگی بازتابی را مطابق با SAE J1756 برآورده می‌کنند، در حالی که گریدهای Evoprene™ GF استاندارد مه‌گرفتگی گرانشی DIN 75201B را برآورده می‌کنند. سازندگان مختلف خودرو روش‌های مختلفی را ترجیح می‌دهند. تمام این ترکیبات Evoprene™ بر اساس فناوری کوپلیمر بلوکی استایرن هیدروژنه شده (HSBC) TPE بنا شده‌اند که ترکیبی عالی از عملکرد و ویژگی‌های پردازش را به طراحان و پردازشگران خودرو ارائه می‌دهد. تمام گریدها را می‌توان با استفاده از تجهیزات استاندارد ترموپلاستیک، قالب‌گیری تزریقی یا اکسترود کرد - جزئیات کامل در راهنماهای پردازش Evoprene™ ما موجود است. ترکیبات را می‌توان در سطوح مختلف مقاومت در برابر UV فرموله کرد، بسته به اینکه قطعات در کجای وسیله نقلیه استفاده شوند. در حالی که آنها معمولاً به صورت طبیعی برای مستربچ‌سازی یا سیاه عرضه می‌شوند، ترکیبات Evoprene™ LF و GF را می‌توان در صورت تولید در دوره‌های ترکیبی طولانی‌تر، با رنگ‌های خاص خودرو مطابقت داد. تست‌های پیرسازی حرارتی نشان می‌دهند که این ترکیبات از نظر حرارتی تا فراتر از حداکثر و حداقل دمای ثبت شده در اتومبیل‌ها و کامیون‌ها پایدار هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایداری حرارتی خوب کم تا هیچ مه‌آلودگی	- -	
کاربردها	کاربردهای خودرویی قطعات داخلی خودرو تزئینات داخلی خودرو مستر بچ	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	SAE J1756	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.860 to 0.960 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	77	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	% 77	-	Internal Method
تنش کششی	MPa 4.80 MPa 9.10	psi 696.18 psi 1319.85	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 630	-	ISO 37

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی		-	ISO 34-1
	57 kN/m	-	-
	47 kN/m	-	-
مانایی فشاری		-	ISO 815
	27 %	-	-
	45 %	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-1.4 %	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-6.0 %	-	ISO 188
تغییر در سختی Shore در هوا	-2.0	-	ISO 188
مقاومت دمایی بالایی مداوم	170 C°	338.0 F°	-
تغییر طول در هوا	-0.70 %	-	ISO 188
تغییر حجم در هوا	3.0 %	-	ISO 188

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخارگرفتگی (Fogging)		-	-
	0.0 g	0.0 oz	DIN 75201B
	91 %	-	SAE J1756
سرعت سوختن	54 mm/min	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه‌بندی بو	2.00	-	Multiple Standards

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر اوزون	0.00	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-60.0 °C	-76.0 °F	ASTM D746

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.