# Evoprene™ 3268

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | AlphaGary | **دسته بندی** | SBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

سری Evoprene™ Standard بیشتر بر پایه کوپلیمر بلوکی SBS (استایرن-بوتادین-استایرن) است تا نوع هیدروژنه شده SEBS. این یک پلیمر کم هزینه تر است، بنابراین این گریدها معمولاً با هزینه کمتری نسبت به گریدهای Evoprene™ G یا GC در دسترس هستند. SBS شکل کوپلیمر بلوکی لاستیک SBR است و خواص آن عموماً منعکس کننده خواص پسر عموی ولکانیزه شده آن است. ترکیبات تولید شده از کوپلیمر بلوکی SBS برای طیف گسترده ای از کاربردها از جمله درزگیرهای اکسترود شده درب، پنجره و مبلمان و نوارهای سایشی، تشک، ضربه گیر، گرومت، پدهای چوب لباسی، اجزای اسباب بازی و غیره مناسب هستند. ترکیبات تا دماهای بسیار پایین (-60 درجه سانتیگراد، -75 درجه فارنهایت) انعطاف پذیر باقی می مانند و می توانند تا +55 - 60 درجه سانتیگراد (130 - 140 درجه فارنهایت) استفاده شوند. طیف گسترده ای از سختی ها از اواسط Shore A 20 تا حدود Shore 60 D در دسترس است. بسیاری از ترکیبات برای مقاومت خوب در برابر ازن فرموله شده اند، اما در حالی که گریدهای رنگدانه دار سیاه را می توان برای کاربردهای خارجی استفاده کرد، گریدهای غیر سیاه به سرعت در خارج سخت و تغییر رنگ می دهند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر بلوکی | - | - |
| | قابلیت رنگ‌آمیزی خوب | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | پایان سطح خوب | - | - |
| | شفافیت بالا | - | - |
| | مقاوم در برابر اوزون | - | - |
| | | | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | مواد قابل بازیافت<br>مقاوم | -<br>- | |
| **کاربردها** | گروه‌ها<br>مهر و موم‌ها<br>اسباب‌بازی‌ها | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **انطباق با RoHS** | تماس با تولیدکننده | - | - |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.940 g/cm³ | - | ISO 2782 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.50 to 1.2 % | - | - |
| **سختی Shore** | 55 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 2.10 MPa<br>7.00 MPa | 304.58 psi<br>1015.27 psi | ISO 37<br>ISO 37 |
| **ازدیاد طول کششی** | 890 % | - | ISO 37 |
| **استحکام پارگی** | 38 kN/m | - | ISO 34-1 |
| **مانایی فشاری** | 42 % | - | ISO 815 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جریان M-S** | MPa 1.08 | psi 156.64 | Internal Method |
| **مقاومت در برابر اوزون** | ترک | - | Internal Method |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی** | % 20 | - | - |
| **دمای بخش عقب سیلندر** | 160 to 180 °C | 320.0 - 356.0 °F | - |
| **دمای بخش میانی سیلندر** | 160 to 180 °C | 320.0 - 356.0 °F | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | 160 to 180 °C | 320.0 - 356.0 °F | - |
| **دمای نازل** | 150 to 170 °C | 302.0 - 338.0 °F | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 220 °C | 428.0 °F | - |
| **دمای قالب** | 15.0 to 30.0 °C | 59.0 - 86.0 °F | - |
| **نرخ تزریق** | سریع | - | - |
| **عمق ونت (هواکش)** | 0.020 to 0.050 mm | 0.0007874 - 0.001969 in | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.