

Alpha TPR AG NP006R NATURAL

TES	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

الاستومر ترموپلاستیک مبتنی بر استایرن که برای پوشش‌های غشایی، زنگ‌های شناور و پوشش ایربگ سمت راننده طراحی شده است. این ترکیب دارای فرآیندپذیری عالی، انعطاف‌پذیری، دوام و خواص دمای پایین است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم انعطاف‌پذیری خوب قابلیت پردازش خوب	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 0.918 g/cm ³ 0.878	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 7.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D2240	-	-	سختی دورومتر
-	-	to 43 37	
-	-	to 36 30	

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D790	psi 20305.32	MPa 140	مدول خمشی
ASTM D412	psi 1340.15	MPa 9.24	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 630	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 53.9	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	F° 67.0-	C° 55.0-	دمای تردی

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.