

AlphaSeal™ 04-073 P MODIFIED

TPE	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب TPE توصیه شده برای قالب گیری چوب پنبه های شراب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.868 to 0.908 g/cm ³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	54 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	73 to 79	-	ASTM D2240
	68 to 74	-	-

مکانیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
ASTM D412	psi 1199.46	MPa 8.27	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 600	ازدیاد طول کششی
ASTM D395	-	% to 26 16	مانایی فشاری

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.