

# AlphaSeal™ 240-6CY BLUE 7002

TPE	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALPHASEAL™ 240-6CY یک ماده الاستومری است که برای اکستروژن و قالب گیری مواد تایید شده توسط FDA برای کاربردهای تماس با مواد غذایی ساخته شده است. برای طعم و بوی کم فرموله شده است و بازیابی الاستیک خوب، مقاومت در برابر ساییش و رفتار در دمای پایین را نشان می دهد. این ماده با مشخصات دقیق و سخت ساخته شده است. کاربردهای غیر تماسی با مواد غذایی نیز برای 6CY-240 امکان پذیر است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	بازیابی الاستیک عالی قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر ساییش انتقال بوی پایین کم تا هیچ طعم	- - - - -	- - - - -
کاربردها	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه بندی نامشخص	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.908 to 0.948 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.5 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	92 to 98	-	ASTM D2240
	90 to 96	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D638
استحکام کششی	11.7 MPa	1696.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	76.2 kN/m	-	ASTM D1004

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (دوب)	177 °C to 193	350.6 - 379.4 F°	-
دمای مذاب	177 °C to 193	350.6 - 379.4 F°	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.