

# AlphaSeal™ 388 D

TPE	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALPHASEAL™ 388 D برای قالب‌گیری مواد تأیید شده توسط FDA برای کاربردهای تماس با مواد غذایی ساخته شده است. به عنوان لایه‌ای برای درب‌های AROPP توصیه می‌شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
کاربردها	لایه‌ها غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.908 to 0.948 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	32 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	87 to 93	-	ASTM D2240
	85 to 91	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	4.14 MPa	600.46 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	120 %	-	ASTM D638

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.