Garaflex™ E 4777-A6 NATURAL LCF

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب پوشش کابل بدون سرب، با درجه حرارت 105 درجه سانتی‌گراد، با براقیت کم، مقاوم در برابر آتش، انعطاف‌پذیر و مقاوم در برابر نور خورشید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر UV محتوای پایین (تا هیچ) سرب درخشش پایین	- - - - -	- - - - -
کاربردها	پوشش سیم انعطاف‌پذیر	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.23 to 1.27 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	84 to 90	-	-
	76 to 82	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D412

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در استحکام کششی	5.0 %	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی	0.0 %	-	UL Unspecified

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-46.0 C°	-50.8 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94
شاخص اکسیژن	25 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	143 °C	289.4 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	166 °C	330.8 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	171 °C	339.8 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	171 °C	339.8 °F	-
دمای آداپتور	177 °C	350.6 °F	-
دمای مذاب	171 °C to 177	339.8 - 350.6 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	177 °C	350.6 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.