Garaflex™ E 50-10-B NATURAL

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب پوشش GARAFLEX غیرمهاجر برای MIL C 17 G.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کم تا هیچ مهاجرت	-	-
کاربردها	پوشش کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	MIL C-17	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.26 to 1.30 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	93 to 99	-	-
	85 to 91	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.4 MPa	3393.89 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D412

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	10 %	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-10 %	-	UL Unspecified

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-55.0 C°	-67.0 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	3.6E+12 ohms·cm	-	ASTM D257
شاخص اکسیژن	27 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۱ سیلندر	149 °C	300.2 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	166 °C	330.8 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	171 °C	339.8 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	171 °C	339.8 °F	-
دمای آداپتور	171 °C	339.8 °F	-
دمای مذاب	166 °C to 177	330.8 - 350.6 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	171 °C	339.8 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.