Garaflex™ E X 00-207F NAT UV-FG LCF

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب پوشش انعطاف‌پذیر با درجه حرارت 105 درجه سانتی‌گراد، بدون سرب، مقاوم در برابر آتش و دارای خواص مقاومت در برابر نور خورشید و قارچ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاوم در برابر قارچ انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر UV محتوای پایین (تا هیچ) سرب	- - - - -	- - - - -
کاربردها	پوشش انعطاف‌پذیر	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.32 to 1.36 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	77 to 83	-	-
	66 to 72	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D412
	13.4 MPa	1943.51 psi	-
	12.1 MPa	1754.96 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	330 %	-	-
	300 %	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	0.0 %	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-25 %	-	UL Unspecified
تغییر در استحکام کششی	0.0 %	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی	-25 %	-	UL Unspecified

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-32.0 °C	-25.6 °F	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	32 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	149 °C	300.2 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	166 °C	330.8 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	171 °C	339.8 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	177 °C	350.6 °F	-
دمای آداپتور	177 °C	350.6 °F	-
دمای مذاب	177 °C to 185	350.6 - 365.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	177 °C	350.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.