Garaflex™ G 7766-A4 NATURAL

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GARAFLEX G 7766-A4 یک الاستومر ترموپلاستیک است که برای کاربردهای سیم و کابل طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.868 to 0.908 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	77	-	-
	70	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 22.8	psi 3306.87	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 61.3	-	ASTM D624

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 171	F° 339.8	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 188	F° 370.4	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 193	F° 379.4	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 199	F° 390.2	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 204	F° 399.2	-
دمای آداپتور	C° 204	F° 399.2	-
دمای مذاب	199 °C to 210	F° 410.0 - 390.2	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 204	F° 399.2	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.