Garaflex™ O 9777-A2 NATURAL

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب GARAFLEX-O

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.858 to 0.898 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	79 to 89	-	-
	74 to 84	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 600	-	ASTM D412

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 60.0-	F° 76.0-	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک	2.25	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	1.5E-3	-	ASTM D150

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 166	F° 330.8	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 188	F° 370.4	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 199	F° 390.2	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 204	F° 399.2	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 204	F° 399.2	-
دمای آداپتور	C° 204	F° 399.2	-
دمای مذاب	199 °C to 210	F° 410.0 - 390.2	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 204	F° 399.2	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.