Garaflex™ O 9939NA NATURAL

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GARAFLEX O 9939NA یک الاستومر ترموپلاستیک الفینی مقاوم در برابر شعله، درجه 105 درجه سانتیگراد، بدون PBBE، PBB و PBBO است که برای کابل اولیه روبانی تخت و کابل حرارتی در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر شعله	-	-
کاربردها	غلاف کابل	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
		-	ASTM D2240
		-	ASTM D2240
		-	ASTM D2240
		-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 9.65	psi 1399.62	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ASTM D412

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک		-	ASTM D150
	2.38	-	ASTM D150
	2.35	-	ASTM D150
	2.23	-	ASTM D150
ضریب تلفات		-	ASTM D150
	1.0E-3	-	ASTM D150
	1.0E-3	-	ASTM D150
	1.7E-3	-	ASTM D150
شاخص اکسیژن	% 27	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 182	F° 359.6	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 193	F° 379.4	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 199	F° 390.2	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 204	F° 399.2	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 210	F° 410.0	-
دمای آداپتور	C° 210	F° 410.0	-
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 210	F° 410.0	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.