Garaflex™ O 9940 DWN-R NATURAL

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GARAFLEX-O 9940 DWN-R یک الاستومر ترموپلاستیک الفینی مقاوم در برابر شعله، درجه 125 درجه سانتیگراد، بدون PBBE، PBB و PBBO با پایداری الکتریکی خشک و مرطوب عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عملکرد الکتریکی خوب مقاومت در برابر شعله	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
		-	ASTM D2240
		-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ASTM D412

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	UL Unspecified
	% 0.0	-	UL Unspecified
	% 0.0	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	UL Unspecified
	% 5.0-	-	UL Unspecified
	% 10-	-	UL Unspecified

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 60.0-	F° 76.0-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک	2.40	-	ASTM D150
ضریب تلفات	4.0E-4	-	ASTM D150
			ASTM D2863

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	35 %	-	

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	171 °C	339.8 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	177 °C	350.6 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	182 °C	359.6 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	188 °C	370.4 °F	-
دمای آداپتور	182 °C	359.6 °F	-
دمای مذاب	°C	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	182 °C	359.6 °F	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.