

## Andur 7 DPLM

|                              |            |           |                      |
|------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| Anderson Development Company | تولیدکننده | دسته بندی | ,PUR Unspecified     |
| -                            | فیلر       | وضعیت     | موجود - آماده صادرات |

### توضیحات محصول

Andur 7-DP-LM یک پیش پلیمر مایع بر پایه پلی استر است که با تولوئن دی ایزوسیانات خاتمه یافته است. الاستومری با سختی 70 تا Shore D 72 زمانی به دست می آید که این پیش پلیمر با Curene 442 [4,4'-متیلن-بیس(ارتوکلروآنیلین)] پخت شود. الاستومرهای با سختی کمتر را می توان با واکنش با پلی ال های مختلف و ترکیب آنها با Curene 442 و سایر دی آمین ها، یا از طریق استفاده از نرم کننده ها به دست آورد.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|-------|-------------|-----------------|---------|
| اشکال | مایع        | -               | -       |

#### فیزیکی

| ویژگی     | سیستم متریک            | سیستم ایمپریتال | روش تست   |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------|
| وزن مخصوص | 1.21 g/cm <sup>3</sup> | -               | ASTM D792 |

| سایر       |                |             | ویژگی                  |
|------------|----------------|-------------|------------------------|
| روش تست    | سیستم ایمپریال | سیستم متریک |                        |
| ASTM D2393 | -              |             | ویسکوزیته مخلوط ترموست |
| ASTM D2393 | -              | cP 1750     |                        |
| ASTM D2393 | -              | cP 400      |                        |
| -          | -              | -           | نامشخص                 |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.