

Andur 70 DP/Curene® 442

| | |
|------------------------------|------------|
| Anderson Development Company | تولیدکننده |
| دسته بندی | |
| ,PUR Unspecified | |
| وضعیت | فیلر |
| موجود - آماده صادرات | - |

توضیحات محصول

Andur 70-DP یک پیش پلیمر مایع بر پایه پلی اتر (PTMG) است که با تولوئن دی ایزوسیانات خاتمه یافته است. الاستومری با سختی Shore D 70 زمانی به دست می آید که این پیش پلیمر با Curene 442 [4,4'-متیلن-بیس (ارتوکلروآنیلین)] پخت شود. الاستومرهای با سختی کمتر را می توان با واکنش با پلی ال های مختلف و ترکیب آنها با Curene 442 و سایر دی آمین ها، یا با استفاده از نرم کننده ها به دست آورد.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| اشکال | مایع | - | - |
| فیزیکی | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| چگالی | 1.18 g/cm ³ | - | ASTM D1505 |
| سختی دورومتر | 71 | - | ASTM D2240 |

| خواص مکانیکی | | | |
|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D412 | psi 4235.11 | MPa 29.2 | تنش کششی |
| ASTM D412 | psi 8296.17 | MPa 57.2 | استحکام کششی |
| ASTM D412 | - | % 83 | ازدیاد طول کششی |
| ASTM D395B | - | % 33 | مانایی فشاری (Compression Set) |
| ASTM D2632 | - | % 45 | جهندگی Bayshore |

| سایر | | | |
|---------|----------------|-------------|-------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| - | - | min | زمان کاربری (Pot Life) |
| - | - | min 15 | زمان خروج از قالب |
| - | - | hr 16 | زمان پس پخت (Post Cure) |
| - | - | - | نامشخص |

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.