

Andur 75-DGP-3

Anderson Development Company	تولیدکننده	دسته بندی	PUR Unspecified
-	فیلر	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Andur 75-DGP-3 یک محصول پلی یورتان (پلی اتر، TDI) (PUR-Ether/TDI) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هیستریزس پایین	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	1.10 g/cm ³	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	2.0 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	74	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 6294.65	MPa 43.4	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 250	ازدیاد طول کششی
ASTM D412	psi 4394.65	MPa 30.3	تنش کششی
ASTM D395	-	% 43	مانایی فشاری

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	min 2.0	زمان کاربری (Pot Life)
ASTM D2393	-	cP 1160	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	min 960	زمان خروج از قالب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.