

Andur 8000 AP/Curene® 442

تولیدکننده	Anderson Development Company	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Andur 8000 AP یک پری پلیمر مایع بر پایه پلی اتر (PPG) و خاتمه یافته با تولوئن دی ایزوسیانات است. یک الاستومر با سختی Shore A 80 زمانی به دست می آید که این پری پلیمر با Curene 442 [4,4'-متیلن-بیس (ارتوکلروآنیلین)] پخت شود. الاستومرهایی با سختی کمتر را می توان با پخت Andur 8000-AP با پلی ال ها و ترکیب آنها با Curene 442 و سایر دی آمین ها، یا از طریق استفاده از نرم کننده ها به دست آورد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	1.12 g/cm ³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	-	-	ASTM D695
	MPa 0.421	psi 61.06	ASTM D695
	MPa 1.10	psi 159.54	ASTM D695
	MPa 1.94	psi 281.37	ASTM D695
	MPa 3.17	psi 459.77	ASTM D695
تنش کششی	-	-	ASTM D412
	MPa 3.76	psi 545.34	ASTM D412
	MPa 7.96	psi 1154.5	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 14.8	psi 2146.56	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 420	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	% 34	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 20	-	ASTM D2632

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-
زمان خروج از قالب	min 40	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 16	-	-
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.