

## Andur 8003 AS/Ethacure® 100LC

تولیدکننده	Anderson Development Company	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

### توضیحات محصول

Andur 8003AS یک یورتان با عملکرد بالا، کم هزینه و Shore A 80 است. بازگشت ارتجاعی بالا و خواص دینامیکی عالی را در یک سیستم با هزینه متوسط تا کم ارائه می دهد. علاوه بر این، Andur 8003AS در صورت ریخته گری مناسب، یک محصول نهایی سفید آب ارائه می دهد. Andur 8003AS بهترین عملکرد را زمانی دارد که با Ethacure 100LC از طریق تجهیزات اختلاط و توزیع اندازه گیری شده ریخته گری شود، با این حال، اصلاحات محصولی در دسترس هستند که ممکن است زمان کار را افزایش دهند تا فرصت های دسته ای دستی را ارائه دهند. این سیستم در درجه اول برای کاربردهایی توصیه می شود که به عملکرد دینامیکی برتر یا وضوح محصول بهبود یافته نیاز دارند. علاوه بر این، دماهای پردازش پایین و زمان چرخه سریع، مزایای پردازش را ارائه می دهند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابلیت کار، خوب چرخه قالب گیری سریع تعریف، بالا	- - -	- - -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 1.07	چگالی
ASTM D2240	-	81	سختی دورومتر

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-	-	تنش کششی
ASTM D412	psi 500.38	MPa 3.45	
ASTM D412	psi 900.69	MPa 6.21	
ASTM D412	psi 3393.89	MPa 23.4	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 850	ازدیاد طول کششی
ASTM D2632	-	% 60	جهندگی Bayshore

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	min 1.8	زمان کاربری (Pot Life)
-	-	min 15	زمان خروج از قالب
-	-	hr 16	زمان پس پخت (Post Cure)
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.