

## Andur 93-AP

PUR Unspecified	دسته بندی	Anderson Development Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Andur 93-AP یک محصول پلی یورتان (پلی اتر، TDI) (PUR-Ether/TDI) است. می توان آن را با ریخته گری پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	هیستریزیس پایین	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته گری	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 1.06	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 1.7	-	ASTM D955

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	92	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 42.1	psi 6106.1	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D638
تنش کششی	MPa 11.7	psi 1696.94	ASTM D412
	MPa 15.9	psi 2306.1	-
	MPa 21.3	psi 3089.31	-
	-	-	-
مانایی فشاری	% 26	-	ASTM D395

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	to 6.0 min 4.0	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 880	-	ASTM D2393

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.