

Andur M-25 (1,4BD)

Anderson Development Company	تولیدکننده
دسته بندی	Andur M-25 (1,4BD)
وضعیت	فیلر
موجود - آماده صادرات	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Andur M-25 یک پیش پلیمر MDI-استر با نقطه ذوب پایین است که در صورت پردازش با توجه دقیق به روش های جایابی و فرمولاسیون، الاستومرهای با کیفیت بالا تولید می کند. این الاستومرها در کاربردهای دمای پایین عملکرد بسیار خوبی دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	مطابقت با تماس غذایی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1680 FDA 21 CFR 177.2600	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
-------	-------------	----------------	---------

سختی دورومتر

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
		-	ASTM D2240
	93	-	ASTM D2240
	41	-	ASTM D2240
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام فشاری			
		-	ASTM D695
	MPa 0.586	psi 84.99	ASTM D695
	MPa 1.65	psi 239.31	ASTM D695
	MPa 3.03	psi 439.47	ASTM D695
	MPa 4.24	psi 614.96	ASTM D695
	MPa 5.45	psi 790.46	ASTM D695
	MPa 6.76	psi 980.46	ASTM D695
	MPa 19.9	psi 2886.26	ASTM D695
مقاومت ساییش Taber			
	mg 15.0	-	ASTM D1044
تنش کششی			
		-	ASTM D412
	MPa 7.65	psi 1109.54	ASTM D412
	MPa 19.3	psi 2799.23	ASTM D412
استحکام کششی			
	MPa 48.3	psi 7005.34	ASTM D412
ازدیاد طول کششی			
	% 470	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)			
	% 15	-	ASTM D395
جهدگی Bayshore			
	% 50	-	ASTM D2632
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)			
	min	-	-
زمان خروج از قالب			
	min 10	-	-
نامشخص			
		-	-

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای قالب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.