

## Andur M-33 (1,4BD)

Andur M-33 (1,4BD)	دسته بندی	Anderson Development Company	تولیدکننده
PUR Unspecified			
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Andur M-33 یک پیش‌پلیمر MDI-استر با نقطه ذوب پایین است که وقتی با دقت به روش‌های نگهداری و فرمولاسیون پردازش شود، الاستومرهای با کیفیت بالا تولید می‌کند. این الاستومرها در کاربردهای دمای پایین عملکرد بسیار خوبی دارند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام فشاری	-	-	ASTM D695
	MPa 0.455	psi 65.99	ASTM D695
	MPa 1.10	psi 159.54	ASTM D695
	MPa 1.93	psi 279.92	ASTM D695
	MPa 2.76	psi 400.3	ASTM D695
	MPa 3.72	psi 539.54	ASTM D695
	MPa 4.69	psi 680.23	ASTM D695
	MPa 13.2	psi 1914.5	ASTM D695
مقاومت ساییش Taber	mg 16.0	-	ASTM D1044
	تنش کششی	-	ASTM D412
MPa 6.38		psi 925.34	ASTM D412
MPa 11.7		psi 1696.94	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 540	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	% 18	-	ASTM D395
جهندگی Bayshore	% 42	-	ASTM D2632
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-
زمان خروج از قالب	min 35	-	-
نامشخص	-	-	-
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای قالب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.