Chemlon® MD21

تولیدکننده	Teknor Apex Company	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

MD21 یک گرید نایلون 6 با ویسکوزیته متوسط است که برای اکستروژن پوشش سیم طراحی شده است. MD21 به شدت رنگدانه دار است و برای ارائه کدورت خوب حتی با پوشش های نازک طراحی شده است. همچنین دارای یک سیستم روانکاری است که برای اطمینان از چسبندگی عالی بین سیم و پوشش - و همچنین ویژگی های پردازش بهینه در سرعت های خط بالا طراحی شده است. MD21 در طیف وسیعی از رنگ ها - از جمله گزینه های بدون فلزات سنگین - موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب روانکاری شده	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل پوشش سیم	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود کدر	- -	- -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 to 1.38 g/cm³	-	ISO 1183

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	3000 to 3600 MPa	435114.0 - 522136.8 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	85.0 to 95.0 °C	185.0 - 203.0 °F	ISO 75-2/A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فیلر	0.0 to 25 %	-	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 to 100 °C	176.0 - 212.0 °F	-
زمان خشک کردن	2.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	250 to 300 °C	482.0 - 572.0 °F	-

-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۳ سیلندر	250 to 300 °C	482.0 - 572.0 °F	
دمای منطقه ۵ سیلندر	250 to 300 °C	482.0 - 572.0 °F	-
دمای مذاب	°C	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.