

# APEX® 1524

|                      |           |                     |            |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| PVC, Flexible        | دسته بندی | Teknor Apex Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                   | فیلر       |

## توضیحات محصول

کاربردها شامل قطعات خودروسازی، دوشاخه‌های خودرو و واشرها است.

## مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |  |                  |         |
|---------------|--|------------------|---------|
| ویژگی         | سیستم متریک                              | سیستم ای‌مپریتال | روش تست |
| ویژگی‌ها      | عمومی (هدف)<br>درخشش پایین               | -                | -       |
| کاربردها      | کاربردهای خودرویی<br>کاربردهای دمای بالا | -                | -       |
| شکل ظاهری     | رنگ طبیعی<br>کدر                         | -                | -       |
| اشکال         | پلت‌ها                                   | -                | -       |
| روش فرآیند    | قالب‌گیری تزریقی                         | -                | -       |

| فیزیکی       |                        |                 |            |
|--------------|------------------------|-----------------|------------|
| ویژگی        | سیستم متریک            | سیستم ایمپریتال | روش تست    |
| وزن مخصوص    | g/cm <sup>3</sup> 1.29 | -               | ASTM D792  |
| سختی دورومتر | 74                     | -               | ASTM D2240 |

| مکانیکی         |             |                 |           |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| ویژگی           | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست   |
| استحکام کششی    | MPa 13.1    | psi 1900.0      | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | % 400       | -               | ASTM D638 |
| استحکام پارگی   | kN/m 38.5   | -               | ASTM D624 |

| حرارتی    |             |                 |           |
|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| ویژگی     | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست   |
| دمای تردی | C° 35.0-    | F° 31.0-        | ASTM D746 |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.