

APEX® 3210-85NT

| | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Teknor Apex Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

APEX® 3210-85NT یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم APEX® 3210-85NT عبارتند از: پلاستیکی، استریل‌پذیر. کاربردهای معمول شامل: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، قطعات مهندسی/صنعتی، کاربردهای تماس با غذا، پزشکی/بهداشت و درمان.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|--|-----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| افزودنی | پلاستیفایر | - | - |
| ویژگی‌ها | پلاستیک‌کننده DEHP قابل استریل با اکسید اتیلن | - | - |
| کاربردها | اتصال‌دهنده‌ها کاربردهای پزشکی/بهداشتی غیر خاص برای کاربردهای غذایی شیرها/قطعات شیر | - | - |
| شکل ظاهری | رنگ طبیعی کدر | - | - |

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|------------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
| اشکال | پلت‌ها | - | - |
| روش فرآیند | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|--------------|------------------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.36 | - | ASTM D792 |
| سختی دورومتر | 85 | - | ASTM D2240 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 13.1 | psi 1900.0 | ASTM D638 |
| | MPa 10.3 | psi 1493.89 | - |
| | % 240 | - | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | | | |

| حرارتی | | | |
|-----------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
| دمای تدری | C° 15.0- | F° 5.0 | ASTM D746 |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|-------------------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
| دمای فرآیند (ذوب) | C° 182 | F° 359.6 | - |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.