

## APEX® 55213

PVC, Flexible	دسته بندی	Teknor Apex Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

APEX® 55213 یک ماده PVC انعطاف پذیر است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. روش پردازش آن: اکستروژن. ویژگی‌های اصلی APEX® 55213: دارای گواهی ROHS، مقاوم در برابر شعله. زمینه‌های کاربردی معمول شامل: سیم و کابل، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی.

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر شعله	-	-
کاربردها	غلاف سیم ارتباطی	-	-
انواع سیم	CL2	-	-
	CL3	-	-
	CM	-	-
	FPL	-	-
	OFN	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ماده NEC ماده 725	-	-
	ماده NEC ماده 760	-	-
	ماده NEC ماده 770	-	-
	ماده NEC ماده 800	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	UL 13	-	-
	UL 1424	-	-
	UL 444	-	-
<b>انطباق با RoHS</b>	مطابقت با RoHS	-	-
<b>شکل ظاهری</b>	کدر بودن	-	-
<b>اشکال</b>	ذره	-	-
<b>روش فرآیند</b>	اکستروژن	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>وزن مخصوص</b>	g/cm <sup>3</sup> 1.28	-	ASTM D792
<b>سختی دورومتر</b>	74	-	ASTM D2240

  

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>استحکام کششی</b>	MPa 16.5	psi 2393.13	ASTM D638
<b>ازدیاد طول کششی</b>	% 400	-	ASTM D638

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>دمای استفاده مداوم</b>	C° 80.0	F° 176.0	ASTM D794
<b>دمای تندی</b>	C° 42.0-	F° 43.6-	ASTM D746

## عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شاخص اکسیژن	29 %	-	ASTM D2863

## سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

## اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	177 °C	350.6 °F	-

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

## & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.