

APEX® 76-5066-S

| | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Teknor Apex Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

APEX® 76-5066-S یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی اصلی APEX® 76-5066-S: براقیت بالا. کاربرد معمول APEX® 76-5066-S: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|------------|-------------------|-----------------|---------|
| ویژگی‌ها | درخشش بالا | - | - |
| کاربردها | قطعات داخلی خودرو | - | - |
| اشکال | پلت‌ها | - | - |
| روش فرآیند | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------|
| وزن مخصوص | 1.15 g/cm ³ | - | ASTM D792 |

| فیزیکی | | | |
|------------|-----------------|-------------|--------------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D2240 | - | 57 | سختی دورومتر |

| مکانیکی | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 1444.58 | MPa 9.96 | استحکام کششی |
| ASTM D638 | - | % 360 | ازدیاد طول کششی |

| شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای | | & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd | |
|--|--|---|--|
| Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China | | آدرس: | |
| sales@su-jiao.com | | مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) | |
| www.polymersdata.com | | ایمیل: | |
| +86-134-2475-5533 | | وبسایت: | |
| | | همراه: | |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.