

## APEX® 76-5066-T

|                      |           |                     |            |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| PVC, Flexible        | دسته بندی | Teknor Apex Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                   | فیلر       |

### توضیحات محصول

APEX® 76-5066-T یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی اصلی APEX® 76-5066-T: براقیت بالا. کاربرد معمول APEX® 76-5066-T: خودرو

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

| ویژگی      | سیستم متریک       | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|------------|-------------------|-----------------|---------|
| ویژگی‌ها   | درخشش بالا        | -               | -       |
| کاربردها   | قطعات داخلی خودرو | -               | -       |
| اشکال      | پلت‌ها            | -               | -       |
| روش فرآیند | قالب‌گیری تزریقی  | -               | -       |

#### فیزیکی

| ویژگی     | سیستم متریک            | سیستم ایمپریتال | روش تست   |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------|
| وزن مخصوص | g/cm <sup>3</sup> 1.19 | -               | ASTM D792 |

| فیزیکی     |                 |             |              |
|------------|-----------------|-------------|--------------|
| روش تست    | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی        |
| ASTM D2240 | -               | 70          | سختی دورومتر |

| مکانیکی   |                 |             |                 |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| روش تست   | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی           |
| ASTM D638 | psi 1900.0      | MPa 13.1    | استحکام کششی    |
| ASTM D638 | -               | % 420       | ازدیاد طول کششی |

|   |   |
|---|---|
| <b>شرکت واردات و صادرات<br/>سوشنگ شانگهای</b>   | <b>&amp; Shanghai Susheng Import<br/>.Export Co., Ltd</b> |
| <p>Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China</p> |   |
| <p>آدرس:</p>  |   |
| <p>مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)</p>   |   |
| <p>sales@su-jiao.com</p>  | <p>ایمیل:</p>   |
| <p>www.polymersdata.com</p>   | <p>وبسایت:</p>  |
| <p>+86-134-2475-5533</p>  | <p>همراه:</p>   |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.