

## APEX® 80853-C

PVC, Flexible	دسته بندی	Teknor Apex Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

105 درجه سانتیگراد، تثبیت کننده بدون سرب، مواد عایق مواد عایق PVC تایید شده توسط UL مطابق با سند QMTT2 شماره E73402، مناسب برای مکان های مرطوب در دمای 90 درجه سانتیگراد

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	مقاومت در برابر روغن	ویژگی‌ها
-	-	مقاومت در برابر شعله	
-	-	کاربردهای سیم و کابل	کاربردها
-	-	مواد عایق	
-	-	مواد عایق مقاوم در برابر رطوبت	
-	-	MTW	انواع سیم
-	-	THHN	
-	-	THW	
-	-	THW-2	
-	-	THWN	
-	-	THWN-2	
-	-	TW	

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL I درجه روغن UL QMTT2 .E73402	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر بودن	-	-
اشکال	ذره	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.31	-	ASTM D792
سختی دورومتر	71	-	ASTM D2240
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 21.4	psi 3103.81	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 350	-	ASTM D638
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 105	F° 221.0	ASTM D794
دمای تردی	C° 19.0-	F° 2.2-	ASTM D746
عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	3.4E+15 ohms·cm	-	ASTM D257

## عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی الکتریک	35 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی الکتریک	4.36	-	ASTM D150
	2.99	-	ASTM D150
	2.99	-	ASTM D150
ضریب تلفات	0.095	-	ASTM D150
	0.058	-	ASTM D150
	0.058	-	ASTM D150
شاخص اکسیژن	27 %	-	ASTM D2863

## سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

## & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.