

# APEX® 94-A0098C-90

|                      |           |                     |            |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| PVC, Flexible        | دسته بندی | Teknor Apex Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                   | فیلر       |

## توضیحات محصول

APEX® 94-A0098C-90 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی در دسترس است. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی میلمان

## مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |                                       |                |             |
|---------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| ویژگی         | سیستم متریک                           | سیستم ایمپریال | روش تست     |
| ویژگی‌ها      | عمومی (هدف)                           | -              | -           |
| کاربردها      | اجزای دستگاه<br>میلمان<br>عمومی (هدف) | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>- |
| شکل ظاهری     | شفاف/شفاف                             | -              | -           |
| اشکال         | پلت‌ها                                | -              | -           |
| روش فرآیند    | قالب‌گیری تزریقی                      | -              | -           |

| فیزیکی       |                        |                 |            |
|--------------|------------------------|-----------------|------------|
| ویژگی        | سیستم متریک            | سیستم ایمپریتال | روش تست    |
| وزن مخصوص    | g/cm <sup>3</sup> 1.26 | -               | ASTM D792  |
| سختی دورومتر | 90                     | -               | ASTM D2240 |

| مکانیکی         |             |                 |           |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| ویژگی           | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست   |
| استحکام کششی    | MPa 17.8    | psi 2581.68     | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | % 240       | -               | ASTM D638 |

| حرارتی    |             |                 |           |
|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| ویژگی     | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست   |
| دمای تردی | C° 15.0-    | F° 5.0          | ASTM D746 |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.