

APEX® 96-A0914M-90

| | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Teknor Apex Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

APEX® 96-A0914M-90 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی‌های مهم APEX® 96-A0914M-90 عبارتند از: مطابق با RoHS، مقاوم در برابر آتش. کاربردهای معمول شامل: سیم و کابل، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| ویژگی‌ها | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| کاربردها | پوشش سیم ارتباطی | - | - |
| انواع سیم | FT-4 MPR | - | - |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | ماده NEC ماده 725 ماده NEC ماده 760 ماده NEC ماده 820 UL 1424 UL 444 UL 62 | - | - |

| اطلاعات عمومی | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| انطباق با RoHS | مطابق با RoHS | - | - |
| شکل ظاهری | کدر | - | - |
| اشکال | پلت‌ها | - | - |

| فیزیکی | | | |
|--------------|------------------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| وزن مخصوص | 1.51 g/cm ³ | - | ASTM D792 |
| سختی دورومتر | 70 | - | ASTM D2240 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استحکام کششی | 15.9 MPa | 2306.1 psi | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | 250 % | - | ASTM D638 |

| حرارتی | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای استفاده مداوم | 75.0 C° | 167.0 F° | ASTM D794 |
| دمای تردی | 20.0- C° | 4.0- F° | ASTM D746 |

| الکتریکی و اشتعال‌پذیری | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| شاخص اکسیژن | 37 % | - | ASTM D2863 |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.