

## APEX® RE 9003

|                      |           |                     |            |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| PVC, Flexible        | دسته بندی | Teknor Apex Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                   | فیلر       |

### توضیحات محصول

APEX® RE 9003 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|-------|-------------|-----------------|---------|
| اشکال | پلتها       | -               | -       |

#### فیزیکی

| ویژگی        | سیستم متریک            | سیستم ایمپریتال | روش تست    |
|--------------|------------------------|-----------------|------------|
| وزن مخصوص    | g/cm <sup>3</sup> 1.41 | -               | ASTM D792  |
| سختی دورومتر | 82                     | -               | ASTM D2240 |

| مکانیکی    |                 |             |                             |
|------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| روش تست    | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی                       |
| ASTM D638  | psi 411907.92   | MPa 2840    | مدول کششی                   |
| ASTM D638  | psi 6149.61     | MPa 42.4    | استحکام کششی                |
| ASTM D638  | -               | % 80        | ازدیاد طول کششی             |
| ASTM D790  | psi 375648.42   | MPa 2590    | مدول خمشی                   |
| ASTM D256  | ft-lb/in 3.75   | J/m 200     | مقاومت به ضربه Izod شکافدار |
| ASTM D4226 | -               | J/cm 114    | مقاومت در برابر ضربه سقوط   |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.