Fireguard® 910L16-C14-NL

تولیدکننده	Teknor Apex Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fireguard®910L16-C14-NL یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های اصلی Fireguard® 910L16-C14-NL عبارتند از: گواهینامه ROHS، مقاوم در برابر شعله. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: سیم و کابل، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	دود پایین مقاومت در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	مواد روکش کابل محفظه سقف	-	-
انواع سیم	CL2P CL3P CMP FPLP MPP OFNP	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ماده NEC ماده 725 ماده NEC ماده 760	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ماده NEC ماده 770	-	-
	ماده NEC ماده 800	-	-
	UL 13	-	-
	UL 1424	-	-
	UL 1651	-	-
	UL 444	-	-
	UL QMTM2 .E200337	-	
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر بودن	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.63 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	92	-	ASTM D2240
	87	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	240 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	75.0 C°	167.0 F°	ASTM D794
دمای تردی	-10.0 C°	14.0 F°	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک		-	ASTM D150
	4.37	-	ASTM D150
	3.61	-	ASTM D150
ضریب تلفات		-	ASTM D150
	0.061	-	ASTM D150
	0.039	-	ASTM D150
شاخص اکسیژن	% 50	-	ASTM D2863

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 196	F° 384.8	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.