Flexalloy® 89501-83

تولیدکننده	Teknor Apex Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Flexalloy® 89501-83 یک ماده الاستومر پلی وینیل کلراید (الاستومر PVC) است. در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Flexalloy® 89501-83 عبارتند از: سازگار با RoHS مقاوم در برابر شعله انعطاف پذیری خوب مقاوم در برابر حرارت کاربرد معمول Flexalloy® 89501-83: سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
کاربردها	عایق با درجه رطوبت	-	-
انواع سیم	NISPE-1	-	-
	NISPE-2	-	-
	SE	-	-
	SEO	-	-
	SEOW	-	-
	SEW	-	-
	SJE	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	SJEO	-	-
	SJEOW	-	-
	SJEW	-	-
	SPE-1	-	-
	SPE-2	-	-
	SPE-3	-	-
	SRDE	-	-
	SVE	-	-
	SVEO	-	-
	TF	-	-
	TFF	-	-
	THHW	-	
	THW	-	
	TW	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL کلاس 11	-	-
	UL کلاس 12	-	-
	UL کلاس 36	-	-
	UL کلاس 43	-	-
	UL QMTT2 .E73402	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.28 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D638

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 250	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 105	F° 221.0	ASTM D794
دمای تردی	C° 45.0-	F° 49.0-	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	5.8E+13 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک		-	ASTM D150
	4.98	-	-
	3.34	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
	0.056	-	-
	0.088	-	-
شاخص اکسیژن	% 26	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.