Flexalloy® 9300-80

تولیدکننده	Teknor Apex Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Flexalloy® 9300-80 یک ماده الاستومر پلی وینیل کلراید (PVC Elastomer) است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای اکستروژن یا قالب گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی های مهم Flexalloy® 9300-80 عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، سازگار با محیط زیست/سبز، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، مقاوم در برابر حرارت، وزن مولکولی بالا. کاربردهای معمول عبارتند از: شیلنگ/لوله، کاربردهای پوشش دهی، ظروف، کاربردهای آب بندی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	شلنگ	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	جعبه ابزار/توت	-	-
	لوله‌کشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.5 MPa	2828.24 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	270 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-43.0 C°	-45.4 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.