Flexalloy® 9605-70FR

تولیدکننده	Teknor Apex Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Flexalloy® 9605-70FR یک ماده الاستومر پلی وینیل کلراید (الاستومر PVC) است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است.
ویژگی‌های مهم Flexalloy® 9605-70FR عبارتند از: مطابق با RoHS مقاوم در برابر شعله انعطاف‌پذیری خوب مقاوم در برابر حرارت مقاوم در برابر نور خورشید کاربرد معمولی Flexalloy® 9605-70FR: سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت حرارتی بالا انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم در برابر نور خورشید (720 ساعت)	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش کابل	-	-
انواع سیم	SEOW SEW SJEOW	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	SJEW	-	-
	STEOW	-	-
	STEW	-	-
	VW-1	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL کلاس 11	-	-
	UL کلاس 12	-	-
	UL کلاس 36	-	-
	UL کلاس 43	-	-
	UL QMTT2 .E73402	-	
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.2 MPa	1624.43 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	380 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D794

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 43.0-	F° 45.4-	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک		-	ASTM D150
	7.04	-	-
	4.49	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
	0.098	-	-
	0.14	-	-
شاخص اکسیژن	% 30	-	ASTM D2863

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.