Flexalloy® 9606-65

تولیدکننده	Teknor Apex Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Flexalloy® 9606-65 یک ماده الاستومر پلی وینیل کلراید (PVC Elastomer) است. در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Flexalloy® 9606-65 عبارتند از: سازگار با RoHS مقاوم در برابر شعله انعطاف پذیری خوب مقاوم در برابر حرارت مقاوم در برابر نور خورشید کاربرد معمول Flexalloy® 9606-65: سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت حرارتی بالا انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم در برابر نور خورشید (720 ساعت)	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش کابل	-	-
انواع سیم	SEOW SEW SJEOW	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	SJEW	-	-
	STEOW	-	-
	STEW	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL کلاس 11	-	-
	UL کلاس 12	-	-
	UL کلاس 36	-	-
	UL کلاس 43	-	-
	UL QMTT2 .E73402	-	
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	390 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	105 C°	221.0 F°	ASTM D794
دمای تردی	-52.0 C°	-61.6 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک		-	ASTM D150
	6.01	-	-
	3.87	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
	0.075	-	-
	0.11	-	-
شاخص اکسیژن	% 26	-	ASTM D2863

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.