Flexalloy® OR 9900-50

تولیدکننده	Teknor Apex Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Flexalloy®OR 9900-50 یک ماده الاستومر پلی وینیل کلراید (PVC الاستومر) است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. روش پردازش: اکستروژن. ویژگی‌های اصلی Flexalloy®OR 9900-50: گواهی ROHS، مقاومت شیمیایی با وزن مولکولی بالا. مناطق کاربرد معمول شامل: شلنگ، مهندسی سیم و کابل/لوازم صنعتی، ابزار، کاربردهای آب‌بندی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	واشر	-	-
	ابزارهای برق/دیگر	-	-
	جعبه ابزار/قطعات	-	-
	لوله	-	-
	اتصالات لوله	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	کفش‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	9.10 MPa	1319.85 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	390 %	-	ASTM D638
مانایی فشاری (Compression Set)	35 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D794
دمای تردی	-45.0 C°	-49.0 F°	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.